



název	skladebné rozměry (mm)			spotřeba	množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
	výška	délka	šířka	ks/bm	vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST BAZÉNOVÝ LEM 	50	1000	300	1	15	30	34	1020	1050	22	660

výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		odchylky od rovinnosti a zakřivení			odolnost proti smyku/obrusu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
	šířka a délka	výška	délka měrky	max. vypuklost	max. vydutost		
PN-BEST-29-2022	± 2 mm	± 3 mm	1000 mm	4 mm	2,5 mm	≥ 40	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, antracitová, colormix arabica, colormix brilant, colormix sand

OBECNÉ INFORMACE

Vibrolisovaný bazénový lem s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Lem má nízkou obrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Tip pro pokládku: bazénové lemy se lepí po celé ploše na mrazuvzdorné flexi lepidlo. Při nedodržení celoplošného lepení může dojít k prasknutí výrobku. Spáry se uzavřou silikonem.